



INSTRUÇÃO DE TRABALHO
IT08 – PROCESSO ALCALINO

Código: IT08
Revisão: 02
Página: 01/06
Emissão/Revisão: 28/10/2024

PROCESSO ALCALINO



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

IT08 – PROCESSO ALCALINO

Código: IT08
Revisão: 02
Página: 03/06
Emissão/Revisão: 28/10/2024



O colaborador deverá estar portando todos os EPIs obrigatórios.

Em seguida, fazer a imersão do cesto carregado no tanque. Deixar o material do cliente submerso de 2:00 a 3:00 horas.

O tanque deve permanecer sempre fechado para evitar a perda de calor e evaporação do produto.

Após o tempo estipulado, içar o cesto e deixar o produto escorrendo sobre o tanque por cerca de 10 minutos. Isso evita o desperdício do produto.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

IT08 – PROCESSO ALCALINO

Código: IT08

Revisão: 02

Página: 04/06

Emissão/Revisão: 28/10/2024



Encaminhar o cesto com as peças para o Setor de Lavagem com Água, para remoção dos restos de resíduos e do produto alcalino.


O tipo da peça e sua quantidade podem exigir uma lavagem mais individualizada, para se obter um melhor resultado.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

IT08 – PROCESSO ALCALINO

Código: IT08
Revisão: 02
Página: 05/06
Emissão/Revisão: 28/10/2024



Formulário de produção (F01) com campos para identificação, quantidade, data, e observações. O formulário está sendo preenchido por um operador.

PROCESSOS	QUANTIDADE	DATA	OPERADOR	VISTO DO OPERADOR
TANQUE ALCALINO			Operador 1: <i>Cláudio</i>	
LAVAGEM ÁCIDA			Operador 2: <i>Cláudio</i>	

NOTA: Havendo RETRABALHO, anexar nesta OP a OP DE RETRABALHO/REPROCESSO

QUANTIDADE LIBERADA	CONFERÊNCIA DE RETRABALHO	DATA	EMBALAGEM	RESPONSÁVEL
SIM	()			
NÃO	()			

EXPECIÇÃO

DATA	Nº DE RETORNO/COBRANÇA/EMBALAGEM	RESPONSÁVEL PELA EXPECIÇÃO

OBSERVAÇÕES

Após a lavagem, imergir o material no Tanque Neutralizador, por 1 minuto aproximadamente, para proteção da superfície do ferro. Esperar pelo escoamento do líquido sobre o tanque por cerca de 10 minutos. Depois, deixar o material secando.

O colaborador finaliza o preenchimento da **OP** e encaminha o material para o próximo processo (se for o caso) ou para a Expedição.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

IT08 – PROCESSO ALCALINO

Código: IT08
Revisão: 02
Página: 06/06
Emissão/Revisão: 28/10/2024

Controle de Alterações

Versão	Alterações	Data	Responsável
01	Emissão da Instrução	17/06/2024	Reginaldo Lima
02	Ajustes no Slide/Página 05 (imagens e texto)	28/10/2024	Reginaldo Lima